

PRIMER GRIP WHITE

Univerzální primer připravený k okamžitému použití, na bázi syntetických pryskyřic ve vodní disperzi s křemičitým plnivem a nízkým obsahem organických těkavých látek (VOC) ke zvýšení přídržnosti lepidel a stěrek k podkladu



OBLASTI POUŽITÍ

Univerzální primer připravený k okamžitému použití na stěny a podlahy v interiéru.

Primer Grip White se používá ke zvýšení přídržnosti lepidel na obklady a dlažby z keramiky a přírodního kamene a dekorativních cementových malt řady **Ultratop Loft** na podklady z betonu, cihelného zdiva, vibrolisovaných betonových bloků, lehčených a sádrových bloků při aplikaci všech typů cementových, sádrových a vápenných omítek a vyrovnávacích stěrek.

Primer Grip White je vhodný také ke zvýšení přídržnosti vyhlazovacích a vyrovnávacích hmot a lepidel na obklady a dlažby z keramiky na nesavé podklady, jako je keramika, terazzo a přírodní kámen.

Některé příklady použití

- Aplikace omítek na beton, cihelné zdivo, atd.
- Aplikace vyhlazovacích a vyrovnávacích hmot na staré dlažby z keramiky, terrazzo a přírodního kamene.
- Aplikace dekorativních cementových povrchových úprav řady **Ultratop Loft**.
- Instalace dlažeb z keramiky a přírodního kamene na stávající keramickou dlažbu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Primer Grip White je primer na bázi syntetických pryskyřic ve vodní disperzi, bez obsahu rozpouštědel, s obsahem křemičitých plniv, s vynikající přídržností k podkladu a odolností proti vodě a stárnutí. Díky křemičitému plnivu obsaženému ve výrobku **Primer Grip White**, vzniká také hrubý povrch vhodný pro omítky a pro dekorativní vyrovnávací hmoty řady **Ultratop Loft**, čímž je zajištěna jeho vynikající přídržnost k hladkým povrchům s nízkou nasákavostí a snížení a sjednocení nasákavosti savých povrchů. Po vyschnutí primer zaručuje vysokou přídržnost omítek a vyrovnávacích hmot k různým typům podkladů: betonu, bloků z lehčeného pórobetonu, cihel, kamene, sádrokartonu, dřeva, keramiky, kovu, omítkám, sádře, atd.

Primer Grip White má vzhled bílého latexu, je připravený k okamžitému použití a snadno se aplikuje válečkem nebo štětcem.

Primer Grip White je nehořlavý a má velmi nízký obsah organických těkavých látek (VOC). Tento výrobek proto není považován za zdraví škodlivý ani pro zpracovatele ani pro koncové uživatele v prostorách, kde byl výrobek aplikován.

UPOZORNĚNÍ

- Aplikujte při teplotě od +5°C do +35°C.
- **Primer Grip White** nepoužívejte na podklady se vzlínající vlhkostí.
- **Primer Grip White** je připravený k okamžitému použití, a proto se nesmí ředit.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu

Podklady určené k ošetření musí být dokonale čisté, vyschlé, vyzrálé, zbavené olejů a mastnot, zaschlého cementového mléka a bez prachu a nesoudržných částic.

Před aplikací výrobku **Primer Grip White** není třeba povrch předem vlhčit.

Na savé podklady, kde bude následně aplikovaný výrobek **Ultratop Loft** je nezbytné před aplikací výrobku **Primer Grip White** nanést nejprve vrstvu výrobku **Primer LT** ředěného 1:1 s vodou nebo 1:2 hmotnostně. **Primer Grip White** lze aplikovat jen po dokonalém vyschnutí výrobku **Primer LT**.

Aplikace

Primer Grip White aplikujte na podklad válečkem nebo štětcem. Omítku, lepidlo nebo vyrovnávací hmotu lze nanášet až po vyschnutí **Primeru Grip White**. Minimální čekací doba po aplikaci je 30 až 60 minut v závislosti na podmínkách prostředí a savosti podkladu. Při aplikaci na nesavé podklady je minimální čekací doba 2-3 hodiny, opět v závislosti na podmínkách prostředí.

Následně nanášený výrobek lze aplikovat na **Primer Grip White** i po delší době (v průběhu technologické přestávky nesmí dojít k zaprášení nebo znečištění povrchu ošetřeného primerem).

ČIŠTĚNÍ

V čerstvém stavu se **Primer Grip White** z nářadí a krytin snadno odstraní vodou. Po vyschnutí se musí odstranit lihem.

SPOTŘEBA

Spotřeba se pohybuje mezi 0,20 a 0,30 kg/m² v závislosti na savosti podkladu.

BALENÍ

Primer Grip White je k dispozici v 10 kg vědrech.

SKLADOVÁNÍ

12 měsíců v původním uzavřeném obalu, suchém a chladném prostředí při teplotě mezi +5°C a +30°C. Chraňte před mrazem.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ

Instrukce týkající se bezpečného použití tohoto výrobku najdete v aktuální verzi Bezpečnostního listu, který je k dispozici na www.mapei.com.cz.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU

Konzistence:

krémová tekutina

Barva:	bílá
Hustota (g/cm ³):	1,48
pH:	8,0
Obsah sušiny (%):	70
Viskozita dle Brookfielda (mPa·s):	3 000 (# 3 - 20 ot./min.)
EMICODE:	EC1 Plus - velmi nízké emise
ÚDAJE PRO POUŽITÍ (při +23°C a 50% rel. vlhkosti)	
Přípustná pracovní teplota:	+5°C až +35°C
Čekací doba před následnou aplikací omítky:	30-60 min. (v závislosti na teplotě prostředí a poréznosti podkladu)
Čekací doba před následnou aplikací vyhlazovací stěrky nebo Ultratop Loft:	30 min. (v závislosti na teplotě prostředí a poréznosti podkladu)
VÝSLEDNÉ VLASTNOSTI	
Odolnost proti vlhkosti:	výborná
Odolnost proti stárnutí:	výborná
Odolnost proti olejům a rozpouštědlům:	omezená
Odolnost proti kyselinám a alkáliím:	omezená
Teplotní odolnost:	výborná

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI.

Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce www.mapei.com.

JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML RUŠÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY MAPEI.

Mapei, spol. s r.o.

Smetanova 192/33 - Olomouc - Hodolany, 779 00



+420-585-201-151



www.mapei.cz



info@mapei.cz

6785-12-2023-cz

Jakákoli reprodukce textů, fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona

