

ULTRABOND ECO MS EASY

Jednosložkové tixotropní lepidlo na bázi silanových polymerů pro lepení PVC, SPC a tuhých LVT dílců na stěny



VÝHODY A VLASTNOSTI

- Snadná aplikace, připravený k okamžitému použití
- Vysoká přídržnost ke všem podkladům běžně používaným ve stavebnictví
- Lze jej použít na stěny, aniž by docházelo ke stékání a skluzu krytiny
- Rychlé tvrdnutí i při velmi nízké teplotě
- Velmi vysoká pevnost v odlupu a smyku
- Vynikající rozměrová stabilita
- Snadno se čistí z rukou i z povrchu krytin
- Nehořlavý
- EMICODE EC1 Plus (velmi nízké emise)
- Vhodný pro zpracovatele, kteří jsou citliví na epoxidové a epoxi-polyuretanové výrobky

OBLASTI POUŽITÍ

Jednosložkové tixotropní lepidlo vysokých technických vlastností na bázi silanových polymerů, speciálně určené k instalaci PVC, SPC a tuhých LVT dílců na stěny, a to i ve vlhkých prostorech.

Vhodné:

- na řádně připravené savé a nesavé podklady;
- na nástěnné topné systémy;
- pro lepení lišt a profilů z tuhého PVC.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Ultrabond Eco MS Easy je jednosložkové lepidlo na bázi silanových polymerů, které je připraveno k použití ve formě bílé pasty.

Lepidlo má velmi dobré vlastnosti, pokud jde o pevnost ve smyku a odlupu, jakož i rozměrovou stálost, a proto je obzvláště vhodné pro krytiny LVT.

Po vytvrzení, které probíhá chemickou reakcí se vzdušnou vlhkostí vytváří **Ultrabond Eco MS Easy** houževnatou vrstvu odolnou vůči vlhkosti, vodě a teple a má vysokou přídržnost ke všem materiálům běžně používaným ve stavebnictví.

Vlastnosti výrobku:

- snadná aplikace, připravený k okamžitému použití;
- vysoká přídržnost ke všem podkladům běžně používaným ve stavebnictví;
- lze jej použít na stěny, aniž by docházelo ke stékání lepidla a skluzu krytiny;

- rychlé tvrdnutí i při velmi nízké teplotě;
- velmi vysoká pevnost v odlupu a smyku;
- vynikající rozměrová stabilita;
- snadno se čistí z rukou i z povrchu krytin;
- nehořlavý;
- EMICODE EC1 Plus (velmi nízké emise);
- vhodný pro zpracovatele, kteří jsou citliví na epoxidové a epoxi-polyuretanové výrobky.

UPOZORNĚNÍ

- Instalujte při předepsaných teplotách, obvykle mezi +15 °C a +35°C.
- Neinstalujte na podklady, které nejsou chráněny proti vztlínající kapilární vlhkosti.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu

Podklady musí být suché, rovné, pevné, mechanicky pevné, zbavené prachu, nesoudržných částic, trhlin, nátěrů, vosku, oleje, rzi, stop sádky nebo jiných produktů, které by mohly narušit soudržnost s podkladem.

Obsah vlhkosti musí odpovídat předpisům jednotlivých zemí.

Je nutné se ujistit, že nedochází ke vztlínání vlhkosti.

Pro opravu trhlin v podkladu a vyrovnaní nerovných podkladů se řiďte pokyny v technické dokumentaci nebo kontaktujte technický servis MAPEI.

Aklimatizace

Před zahájením instalace se ujistěte, že nástěnná krytina a podklad jsou aklimatizovány na doporučené teploty a předepsanou relativní vlhkost.

Aplikace lepidla

Ultrabond Eco MS Easy je připravený k použití a nepotřebuje žádnou přípravu.

Odřízněte trysku kartuše a pomocí vytlačovací pistole vytlačte lepidlo.

Naneste dostatečné množství lepidla **Ultrabond Eco MS Easy** na rubovou stranu krytiny nebo přímo na podklad, aby se lepidlo přeneslo na oba povrchy.

V závislosti na rozměrech a hmotnosti krytiny naneste **Ultrabond Eco MS Easy** ve více profilech průměru 5 mm.

Instalace krytiny

Postupujte podle pokynů výrobce.

Pokládejte krytinu před vytvořením oschlé povrchové vrstvy na lepidlo (40-50 min při +23 °C, 50 % rel. vlhkosti), aby byla zaručena dostatečná přídržnost krytiny k podkladu.

Zajistěte instalaci krytiny do ještě čerstvé vrstvy lepidla: profily musí být ještě stlačitelné.

Po několika minutách instalace obkladu je vždy nutné obklad znovu zaválcovat nebo jiným způsobem přitlačit k podkladu.

Poznámka: Čekací doba a otevřená doba se může lišit v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti. Při vyšších teplotách a vyšší vlhkosti budou kratší; při nižších teplotách a nižší vlhkosti, a při málo savém/nesavém podkladu budou delší.

ČIŠTĚNÍ

Dokud je **Ultrabond Eco MS Easy** čerstvý, lze ho z krytiny a náradí odstranit bavlněným hadříkem, případně pomocí výrobku **Cleaner H** nebo **Cleaner L**. Po vyschnutí ho lze odstranit pouze mechanicky nebo pomocí přípravku **Pulicol 2000**.

SPOTŘEBA

Z 300 ml kartuše se vytvoří profil lepidla dlouhý cca 5 metrů.

BALENÍ



Ultrabond Eco MS Easy je k dispozici v 300 ml kartuších.

SKLADOVÁNÍ

V běžných podmínkách je **Ultrabond Eco MS Easy** v původním uzavřeném obalu stabilní po dobu nejméně 12 měsíců. Při přepravě na delší vzdálenosti zvažte použití tepelně izolovaného vozidla.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PŘÍPRAVU A APLIKACI

Pokyny pro bezpečné použití našich výrobků najdete v nejnovější verzi Bezpečnostního listu, který je k dispozici na našich webových stránkách www.mapei.com.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU

Konzistence:	krémová pasta
Barva:	bílá
Hustota:	1,4 g/cm ³
– EMICODE:	EC1 Plus - velmi nízké emise

ÚDAJE PRO POUŽITÍ (při +23°C - 50% rel. vlhkosti)

Pracovní teplota:	+15°C až +35°C
Otevřená doba:	40-50 minut
Provozní zatížení:	24 hodin

UPOZORNĚNÍ

Přestože shora uvedené údaje a doporučení odpovídají našim nejlepším zkušenostem, lze je považovat pouze za informativní a musí být podpořeny dlouhodobým používáním výrobku. Proto je nutné před vlastním použitím posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Spotřebitel přebírá veškerou zodpovědnost za případné následky vyplývající z nesprávného použití výrobku.

Viz aktuální verze technického listu, která je k dispozici na našich webových stránkách www.mapei.com

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI.

Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce: www.mapei.com.

JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML RUŠÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY MAPEI.

Mapei, spol. s r.o.

Smetanova 192/33 - Olomouc - Hodolany, 779 00



+420-585-201-151



www.mapei.cz



info@mapei.cz

5870-5-2025 cz

Jakákoli reprodukce textů, fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona.

