

PLANIBOND PRIMER

Základní nátěr na bázi vinylových pryskyřic ve vodní disperzi na ošetření betonových povrchů



OBLASTI POUŽITÍ

- Prostředek pro zlepšení smáčivosti podkladu při zachování adhezních vlastností opravných malt.
- Zlepšení smáčivosti cementových podkladů se zachováním přídržnosti omítek a vyrovnávacích stěrů.
- V interiéru a exteriéru.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Planibond Primer je vysoce stabilní přípravek na bázi vinylové pryskyřice ve vodní disperzi bez obsahu rozpouštědel.

Na rozdíl od tradičních primerů umožňuje **Planibond Primer** díky svému speciálnímu složení vyvinutému ve výzkumných laboratořích MAPEI a svým smáčecím schopnostem následné nanesení cementové směsi i 7 dní po jeho aplikaci. Během této otevřené doby musí být povrchy ošetřené přípravkem **Planibond Primer** chráněny před deštěm, prachem a jiným znečištěním. **Planibond Primer** má formu bílého latexu a snadno se aplikuje na všechny betonové povrchy, včetně svislých ploch.

Hlavními vlastnostmi základního nátěru **Planibond Primer** jsou:

- vynikající přídržnost k podkladu;
- dokonalá kompatibilita s alkalitou typickou pro betonové povrchy;
- nehořlavost, protože neobsahuje žádná těkavá rozpouštědla;
- pro zdraví zpracovatelů ani uživatelů prostředí, kde byl aplikován není škodlivý;
- odolnost proti stárnutí.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte **Planibond Primer** při teplotách nižších než +5 °C nebo vyšších než +35 °C.
- Neředte **Planibond Primer** rozpouštědly.
- Nepoužívejte **Planibond Primer** na mokré nebo vlhké povrchy.
- Nevystavujte a neaplikujte **Planibond Primer** v případě hrozícího deště nebo nevhodných povětrnostních podmínek.

ZPŮSOB POUŽITÍ

Příprava podkladu

Povrchy, které mají být ošetřeny přípravkem **Planibond Primer**, musí být pevné, kompaktní a čisté. Nesoudržné části, prach, zaschlé cementové mléko, stopy olejů, mastnot nebo odbedňovacích přípravků, stávající nátěry atd. musí být odstraněny pečlivým obroušením, otryskáním tlakovou vodou nebo vysokotlakým vodním paprskem.

Příprava výrobku

Planibond Primer smíchejte s vodou v poměru 1:4 až 1:5 v závislosti na nasákavosti podkladu (např. 1 díl **Planibond Primer** zředíte 4 nebo 5 díly čisté vody).

Aplikace výrobku

Základní nátěr **Planibond Primer** lze nanášet štětcem, válečkem nebo nástřikem (airless) tak, aby vytvořil souvislý film, přičemž je třeba dbát na to, aby nedocházelo k nanesení nadměrného množství výrobku, což by mohlo způsobit jeho stékání nebo vznik kaluží, které je v takovém případě nutné odstranit. Malta se nanáší nejlépe do 24 hodin po nanesení základního nátěru **Planibond Primer**, přičemž je třeba dbát na to, aby byl výrobek na dotek suchý.

OPATŘENÍ, KTERÁ JE TŘEBA DODRŽOVAT BĚHEM INSTALACE A PO NÍ

Výrobek neaplikujte, pokud se v prvních hodinách po aplikaci výrobku **Planibond Primer** očekává pokles teploty pod +5 °C.

ČIŠTĚNÍ

Čištění nářadí použitého pro aplikaci **Planibondu Primer** lze provádět vodou v čerstvém stavu i vyschlém výrobku.

SPOTŘEBA

Cca 200-300 kg/m² ošetřovaného povrchu, v závislosti na nasákavosti podkladu. Hodnoty závisí na spotřebě zředěného výrobku, odpovídající 35-60 g/m² neředěného výrobku.

BALENÍ

Kanysty 20 kg.

SKLADOVÁNÍ

12 měsíců v původních uzavřených obalech a skladovaných v suchém prostředí. Chraňte před mrazem.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO PŘÍPRAVU A POUŽITÍ

Pokyny pro bezpečné používání našich výrobků naleznete v nejnovější verzi Bezpečnostního listu, který je k dispozici na našich webových stránkách www.mapei.com.

VÝROBEK PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI (typické hodnoty)

SPECIFIKACE VÝROBKU

Konzistence:	tekutina
Barva:	bílá
Hustota (g/cm ³):	1,00-1,05
pH:	5,00-6,00
Pracovní teplota:	od +5°C do +35°C
Ředění:	1:4 až 1:5 v závislosti na nasákavosti podkladu
Doba vysychání hodnocená na betonových deskách podle DIN 18540 (množství použitého přípravku 200 g/m ²):	+5°C cca 105 min +23°C cca 50 min +35°C cca 30 min

UPOZORNĚNÍ

Výše uvedené návody a předpisy vycházejí z našich nejlepších zkušeností a je nutno je dodržovat. Tyto návody považujeme za informativní a musí být potvrzeny praktickým použitím výrobku. Z tohoto důvodu doporučujeme předem posoudit vhodnost výrobku pro předpokládané použití. Uživatel přejímá veškerou zodpovědnost za používání výrobku.

Respektujte vždy poslední verzi technické dokumentace výrobku aktualizovanou na našich webových stránkách www.mapei.com

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

Obsah tohoto materiálového listu („ML“) je možné kopírovat do jiného s projektem souvisejícího dokumentu, avšak výsledný dokument nedoplňuje ani nenahrazuje ML platný v době aplikace výrobku MAPEI.

Aktuální ML a informace o záruce najdete na naší webové stránce.

JAKÉKOLI ZMĚNY FORMULACE NEBO POŽADAVKŮ UVEDENÝCH NEBO ODVOZENÝCH Z TOHOTO ML RUŠÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY MAPEI.

Mapei, spol. s r.o.

VGP Park – budova E - Na Statkách – Olomouc, 783 01



+420-800-100-484



www.mapei.cz



info@mapei.cz

1273-6-2025-cz

Jakákoli reprodukce textů, fotografií a ilustrací této publikace je zakázána a může být postihována dle zákona

